LESONAL®

Bodyfiller Universal

Mastics 18/02/2020 L3.02.03 EMES

DESCRIPTION

Mastic polyester universel à deux composants pour boucher les fissures et d'autres imperfections de la carrosserie des voitures en acier, en acier galvanisé et en aluminium. Facile à appliquer et à poncer, même après une nuit de séchage.

Proportion de mélange	100 Body Filler Universal 2 Body Filler Hardener
Technique d'application	Temps d'application 3 - 4 minutes à 20 °C
Séchage	15-20 minutes à 20 °C
Étape de ponçage finale pour le mastic	P120 - P220
Étape de ponçage finale pour les bords fins	P400-P500
Recouvrable	Recouvrable avec n'importe quel primaire/apprêt Lesonal Sauf les produits à base d'eau.
Protection	Utiliser une protection respiratoire adaptée AkzoNobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit.

AkzoNobel

LESONAL®

Bodyfiller Universal

Mastics 18/02/2020 L3.02.03 EMES

DESCRIPTION

Mastic polyester universel à deux composants pour boucher les fissures et d'autres imperfections de la carrosserie des voitures. Facile à appliquer et à poncer, même après une nuit de

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Produit	Bodyfiller Universal	
Durcisseur	BPO Paste	
Base chimique	Body Filler Universal Body Filler Hardener	Résines polyester Péroxyde organique

METHODE D'UTILISATION

Support	Acier Acier galvanisé Aluminium Stratifiés polyester Remarque : Il est recommandé d'appliquer d'abord une couche de primaire Lesonal 2K Epoxy Primer pour une résistance optimale à la corrosion Ne pas appliquer sur 1K Etch Primer ou des produits similaires
Préparation du support	Nettoyer soigneusement la surface avec Lesonal Degreaser. Poncer à sec au P120. Dégraisser avec Lesonal Degreaser.
Rapport de mélange	100 Bodyfiller Universal 2 BPO Paste
Durée de conservation en pot	Après avoir mélangé, utiliser dans les 3-4 minutes à 20 °C
Matériel de nettoyage	Utiliser les diluants Multi ou un diluant nitrocellulosique.

Temps de séchage	**Laisser sécher avant le ponçage**	**à 20° C**	**à 40° C**
		20 min.	10 min.
	Éviter les températures de séchage supérieures à 70° C.		

AkzoNobel

Bodyfiller Universal

Mastics 18/02/2020 L3.02.03 EMES

Grains recommandés pour le papier à poncer	Ponçage à sec	**Ponçage initial** P220	**Ponçage final** P320

Recouvrabilité	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer UV Filler (aerosol) Lesonal 1K Etch Primer (RTS)
Stockage du produit	Eviter les fluctuations extrêmes de températures et les niveaux d'humidité élevés
Durée de vie	1 an à 20°C
COV	**2004/42/IIB(b)(250)120** La valeur limite en COV de l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.b) sous forme prête à l'emploi est de max. 250 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 120 g/litre maximum.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com