

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

Bien agiter avant utilisation Agiter pendant plusieurs minutes une fois que la bille de mélange s'est détachée




Distance d'application Environ 20-30 cm



Application 1 à 2 x 1 couche




Temps de séchage 5 - 7 minutes entre les couches



Aérosol Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer



Temps de séchage Recouvrable après : Recouvrement dans les :
15 minutes à 20 °C 24 heures à 20 °C



Recouvrable avec Recouvrable avec les produits Lesonal suivants :



Lesonal 2K Topcoat
Lesonal Topcoat HS 420
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Lesonal 2K HS Primer Filler
Lesonal 2K Filler 540 (RTS)
Lesonal 2K High Build Filler

Protection



Utiliser une protection respiratoire adaptée
Akzo Nobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Produit Lesonal 1K Etch Primer RTS

Base chimique 1K Etch Primer – Polyvinylbutyral

METHODE D'UTILISATION

Supports Acier
Acier galvanisé
Aluminium

Préparation du support Acier – Poncer à sec au papier P180-P280
Acier galvanisé - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).
Aluminium - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).

Rapport de mélange Prêt-à-l'emploi 1K Etch Primer

Application Appliquer une ou deux couches simples.
À un minimum de 15 °C.
Humidité relative maximale : 75%

Nettoyage Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer

Séchage Recouvrable après 15 minutes à 20°C
Recouvrable dans les 24 heures à 20°C

Épaisseur de couche 6 - 12 microns

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

Recouvrabilité	Lesonal Topcoat HS 420 Lesonal 2K topcoat Lesonal 1K Primer Filler RTS Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 Lesonal 2K High Build Filler
Stockage du produit	Éviter les fluctuations extrêmes de température et les niveaux élevés d'humidité
Durée de vie	1 an à 20°C
COV	2004/42/IIB(e)(840)720 La valeur limite en COV de l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 720 g/litre maximum.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance de vente produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com