

2K HS Extra Clear RTS

Vernis

16/11/2020











L1.05.06

DESCRIPTION

Vernis bi-composant avec durcisseur à base d'isocyanates et à séchage rapide en aérosol.

Conçu pour les réparations des impacts jusqu'à la réparation de panneaux.

Ce produit est activé en appuyant sur le bouton rouge sur la goupille au bas du produit.

Préparation		Bien agiter		Placer le bouton sur la goupille au bas du produit.		Appuyer une fois sur le bouton pour activer
Application		Mélanger pendant 2 minutes		Distance 20-30 cm		2 couches
Evaporation		Avant séchage 5-10 minutes à 20°C				
		Après l'utilisation, retourner l'aérosol pour nettoyer la buse.				
Séchage				20°C 7 hrs	60°C 30 min	
Protection		Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser une protection respiratoire d'adduction d'air.				

Lire la totalité de la fiche technique pour des informations détaillées sur le produit

2K HS Extra Clear RTS

Vernis

16/11/2020

L1.05.06

DESCRIPTION

Vernis bi-composant avec durcisseur à base d'isocyanates et à séchage rapide en aérosol.

Conçu pour les réparations des impacts jusqu'à la réparation de panneaux.

Ce produit est activé en appuyant sur le bouton rouge sur la goupille au bas du produit.

PRODUIT ET ADDITIFS

Produit 2K HS Extra Clear RTS

Composition 2K HS Extra Clear RTS Résines acryliques
Hardener (intégré dans la bombe) Poly-isocyanates

MÉTHODE D'UTILISATION

Supports Lesonal Basecoat WB GT

APPLICATION TECHNIQUE

Activation du produit Presser le bouton rouge sur la goupille sous l'aérosol. Agiter pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Après l'utilisation, renverser l'aérosol pour nettoyer la buse.

Application



Appliquer deux couches simples.
Laisser un temps d'évaporation de 5 à 10 minutes.

Durée de vie 8 heures à 20°C (Pour une plus longue durée de vie en pot, stocker dans un endroit frais)

Séchage



	20°C	60°C
Hors poussière	20 min	5 min
Avant manipulation	7 heures	30 min

Épaisseur du film 50 – 60 microns

2K HS Extra Clear RTS

Vernis

16/11/2020

L1.05.06

Stockage du produit Avoid extreme temperature fluctuation and high humidity levels
Eviter les fluctuations importantes de températures et des niveaux d'humidité élevés.

Durée de vie 1 an à 20°C

COV **2004/42/II B(e)(840)640**
Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de max. 640 g/litre.

item

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL AVEC LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION HS&E APPROPRIES

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

Siège Social

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com