

Séchage Infrarouge

Bulletin Technique

04/01/2022

L9.01.01

DESCRIPTION

Les équipements suivants peuvent utiliser le séchage infrarouge en combinaison avec les produits Lesonal.

Produit	Ondes courtes 6 kiloWatt				Ondes moyennes 17 kiloWatt			
	Évaporation	Distance	Potentiel		Évaporation	Distance	Potentiel	
	(min)	(cm)	Basse	Haute	(min)	(cm)	Basse	Haute
Bodyfillers	-	50-70	4	x	-	40-60	6	x
1K Primer Filler RTS	5	50-70	3	5	5	40-60	3	8
2K Filler 540	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
2K Filler 540 (RTS)	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
2K High Build Filler	5	50-70	3	11	5	40-60	4	12
2K Epoxy Primer	5	50-70	5	10	5	40-60	5	12
2K HS Premium Clear 420	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
2K HS Fast Clear 420	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
Cool Clear AS	5	50-70	3	6	5	40-60	4	8
Multi Matt Clear	5	50-70	2	6	5	40-60	2	6
2K Topcoat	5	50-70	5	8	5	40-60	5	10
Topcoat HS 420	5	50-70	5	8	5	40-60	5	10

Note: Pour le séchage des courtes et moyennes ondes IR, la différence entre les couleurs claires et foncées est d'au moins 20°C. Les temps spécifiés sont des valeurs moyennes.

Réservé exclusivement à l'usage professionnel avec les équipements de protection appropriés

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com